HYDRAULITE AW

ไฮดรอไล้ท์ เอดับบลิว



BCP LUBRICANTS

Antiwear hydraulic Fluids
น้ำมันไฮดรอลิค

HYDRAULITE AW : is a high quality hydraulic oil anti-wear type made from of selected and carefully refinedhigh-quality base stocks incorporating additives to improve the anti-wear, load-carrying, corrosion resistance, oxidation stability and separation/foaming propreties. Excellent filterablity, demulsification of water and high viscosity index allow operation under adverse condition and assure long oil service life.

ไฮดรอไล้ท์ เอดับบลิว : เป็นน้ำมันไฮดรอลิคชนิดผสมสารต้านทานการสึกหรอมีค่าดัชนีความหนืดสูงทนต่อการรวมตัวกับออกซิเจนที่อุณหภูมิสูงๆ ลดการเกิดฟอง ทำให้น้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนาน ป้องกันการสึกหรอของปั๊มและกระบอกไฮดรอลิค ป้องกันการกัดกร่อนและการเกิดสนิม

APPLICATION

HYDRAULITE AW is designed specially to meet the demanding heavy duty requirements of modern hydraulic equipment in which high-speed and high-pressure oil pump are used. It is also appropriated for air compressor.
It can be used with hydraulic system in dumptruck, fork lift, crane truck and construction equipment.
However, it should not be used with pumps containing silver or bronze.
HYDRAULITE AW can be used for general lubrication in bearings, gears, air compressor (piston type) and etc.

การใช้งานของ ไฮดรอไล้ท์ เอดับบลิว

- ระบบไฮดรอลิคในเรือเดินสมุทร รถดัมพ์ รถยก รถเครน รถแทรกเตอร์ รถเกรด
- ระบบไฮดรอลิคในงานอุตสาหกรรม หล่อลื่นเครื่องอัดลม-แวกคัมปั๊มชนิดลูกสูบ เกียร์อุตสาหกรรมความเร็วสูง งานเบา ระบบหล่อลื่นแบริ่งแบบหมุนเวียน และมอเตอร์ระบบไฮดรอลิคทั่วไป

MEET REQUIREMENT / ผ่านการทดสอบมาตรฐานต่างๆ

- Denison HF-0, HF-1, HF-2
- EATON I-286-S, M-2950-S
- DIN 51524 Part II
- ISO 1158 (HH, HL, HM, HR, HV)
- Cincinnati Milacron P-68, P-69, P-70
- ASTM D6158-10

TYPICAL INSPECTION / คุณสมบัติทั่วไปของน้ำมัน ไฮดรอไล้ท์ เอดับบลิว

PROPERTIES	METHOD	HYDRAULITE AW			
		ISO 32	ISO 46	ISO 68	ISO 100
Appearance	Visual	Bright & Clear	Bright & Clear	Bright & Clear	Bright & Clear
Color	ASTM D1500	L1.5-1.5	L1.5-1.5	L1.5-1.5	L1.5-1.5
Density @ 15 °C, g/cm^3	ASTM D1298	Report	Report	Report	Report
Flash Point (COC), °C	ASTM D92	205 Min	215 Min	225 Min	235 Min
Foam Test (Seq II), ml/ml	ASTM D892	50/0 Max	50/0 Max	50/0 Max	50/0 Max
Pour Point, °C	ASTM D97	-6 Max	-6 Max	-6 Max	-6 Max
Kinematic Viscosity @ 40 °C, cSt.	ASTM D445	30-35	44-50	66-72	98-105
Viscosity Index	ASTM D2270	95 Min	95 Min	95 Min	95 Min
Copper Strip	ASTM D130	1B Max	1B Max	1B Max	1B Max

Packaging / บรรจุภัณฑ์ : 18 Litres / ลิตร