Mobilarma 700 Series

Mobilarma 778

สารป้องกันสนิมสมรรถนะระดับพรีเมี่ยม

Safety Data Sheet (SDS) | **Product Data Sheet (PDS)**

View all 3 grades of Mobilarma 700 Series

Mobilarma 700 ซีรีส์ มีสารป้องกันสนิมสมรรรถนะระดับพรีเมี่ยมที่ครอบคลุมการใช้งานหลากหลาย รวมถึงกิจกรรมการจัดเก็บและกิจกรรมระหว่างการดำเนินงานต่างๆ Mobilarma 778 ผลิตขึ้นเพื่อให้การปกป้องแผ่นเหล็กรีดเย็นและเหล็กม้วนในอุตสาหกรรมโลหะ Mobilarma 798 ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การหล่อลื่นและป้องกันสนิมของเชือกลวดในการใช้งานในอุตสาหกรรม งานก่อสร้าง เหมืองแร่ และทางเรือ ผลิตภัณฑ์ Mobilarma 700 ซีรีส์ ให้คุณสมบัติการแทนที่น้ำที่ยอดเยี่ยมและสร้างชั้นฟิล์มบางเหนียวหนืบที่ให้การปกป้องผิวแม้แต่ในสภาพการใช้งานที่ทรหดที่รวมถึงมีความชื้นสูงและมีไอกรดหรือไอควันที่กัดกร่อน

Mobilarma 778 จะสร้างชั้นฟิล์มป้องกันที่บางที่สุด เปียก คล้ายน้ำมันที่ไม่เหนียวเหนอะหนะ ซึ่งจะจับยึดสิ่งสกปรกหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ น้ำมันชนิดนี้ให้การปกป้องแผ่นโลหะและเหล็กรีดม้วนได้สูงสุดถึง 12 เดือน แม้แต่ในสภาพแวดล้อมที่ทรหดที่มีความชื้นแปรผันและมีควันไอกรดที่อาจพบในบริเวณใกล้เคียงของกระบวนการกัดกรด

Mobilarma 798 จะให้ชั้นฟิล์มลักษณะแบบจาระบีที่ให้การปกป้องเชือกลวดจากโอกาสที่จะเกิดการกัดกร่อนจากไอเกลือและบรรยากาศที่มีความชื้นสูง ให้ประสิทธิภาพตลอดถึงช่วงอุณหภูมิขั้นสุดที่อาจพบในการใช้งานในทะเลและให้การป้องกันต่อกรดอ่อนได้ดี ให้ความยืดหยุ่นตัวที่ –35ºC และจะไม่หยดตัวที่ 60ºC ต้านทานการสลัดออกในการใช้งานที่ความเร็วสูงและยึดติดแน่นโดยไม่เหนียวเหนอะหนะหรือเป็นเส้นสาย ชั้นฟิล์มที่ฟื้นฟูได้ในตัวและไม่แตกหัก

Equipment lubricant recommendations

Our Mobil Serv™ Product Selector tool will help you identify lubricant(s) for your specific equipment.

Find your equipment

สถานที่ซื้อ

สถานที่ตั้งของตัวแทนจำหน่าย

Product Data Sheet (PDS)

Safety Data Sheet (SDS)

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

Mobilarma 778 ให้วิธีการที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าสำหรับการป้องกันแผ่นโลหะรีดเย็นและเหล็กรีดม้วนก่อนเข้าสู่กระบวนการแปรรูปและในระหว่างการจัดเก็บ ให้การปกป้องที่ยาวนานขึ้น แม้แต่ในสภาพการจัดเก็บที่ทรหด ทำให้ช่วยลดปริมาณวัสดุที่ถูกปฏิเสธด้านคุณภาพและทำลายทิ้ง

Mobilarma 798 ทำงานได้ดีระหว่างสายพันเกลียวของเชือกลวด ให้การหล่อลื่นรวมไปถึงชั้นฟิล์มป้องกันที่ยอดเยี่ยม คุณลักษณะเหล่านี้ลดการสึกหรอและเพิ่มอายุการใช้งานของลวดเชือก รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน สามารถทำงานเข้ากับวัสดุทำให้เปียกชุ่มที่สำคัญสำหรับลวดเชือกอื่นๆ ที่อาจนำมาใช้ในระหว่างการผลิต การใช้งานที่ง่ายและคุ้มค่า

ลักษณะสำคัญ	ข้อดีและประโยชน์ที่อาจได้รับทางด้านศักยภาพ
ป้องกันการเกิดสนิมและการกัดกร่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เกิดของเสียต่ำและลดค่าใช้จ่าย
การใช้งานที่ง่าย	เกิดของเสียต่ำและลดค่าใช้จ่าย
ใช้งานได้อย่างคุ้มค่า	ความครอบคลุมและการปกป้องที่ดีด้วยชั้นฟิล์มบาง

การใช้งาน

Mobilarma 778 แนะนำให้ใช้สำหรับ:
• การเคลือบผิวป้องกันแผ่นโลหะรีดเย็นและเหล็กรีดม้วน
• การเคลือบผิวสำหรับชิ้นส่วนขึ้นรูปทางกลที่แม่นยำและเครื่องมือสำหรับการจัดเก็บสินค้า
• เป็นสารหล่อลื่นแม่พิมพ์ปั๊มโลหะในการทำงานที่ใช้แรงกดน้อย

Mobilarma 798 ได้รับการแนะนำให้ใช้งานสำหรับ:
• การหล่อลื่นและการป้องกันสายเชือกลวดพันเกลียวและเชือกทำงาน
• การทำให้เส้นเชือกลวดเหล็กเปียกชุ่มในระหว่างการผลิต

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ	**778**	**798**
ความหนาแน่น @ 15 °C, g/cm3, ASTM D4052	0.88	
Dropping Point, °C, ASTM D2265		63
จุดวาบไฟ, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	190	238
ความหนืดไคนีมาติก @ 100 C, mm2/s, ASTM D445		23.1
ความหนืดไคนีมาติก @ 40 C, mm2/s, ASTM D445	18	
จุดไหลเท, °C, ASTM D97	-3	

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

ExxonMobil
Exxon Mobil
• ศูนย์ความเป็นส่วนตัว • นโยบายความเป็นส่วนตัว • ข้อกำหนดและเงื่อนไข

© ลิขสิทธิ์ 2003-2026 Exxon Mobil Corporation
สงวนลิขสิทธิ์